

Toplac

Lackfärg

Premium Slitstark Blank Lackfärg



PRODUKTBESKRIVNING

Toplac är en båtack lämplig på de flesta material ovan vattenlinjen. Den är otroligt lättapplicerad med både pensel och roller + dyna och innehåller UV filter för ökad livslängd.

* Utmärkt utflyt

* Flera olika klara kulörer

Den unika kemiska sammansättningen gör att Toplac är överlägsen traditionella lackfärger och ger en glans som håller mycket länge.

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YKA027-Cream, YKA139 - Woodward Green, YKA151 - Platinum, YKA184-Med. White, YKA187-Ivory, YKA241-Norfolk Green, YKA265-Rescue Orange, YKA504-Fire Red, YKA905-White 905, YKA923-Squall Blue, YKB000-Snow White, , YKB993-Oxford Blue, YKE938-Danube Blue, YKF684-Atlantic Grey, YKF991-Mauritius Blue, YKB830-Sapphire Blue, YKJ292-Bounty, YKS101-Yellow, YKS299-Rochelle Red, YKS936-Lauderdale Blue, YKT541-Donegal Green, YKU898-Bondi Blue, YKY999-Jet Black, YKZ501-Rustic Red. Se färgkarta för mer information.
Glans	Högblank
Densitet	1.1
Volymtorrhalt	51%
Normal lagringstid	2 år
VOC	404 g/L
VOC (EU lösningsmedel)	367.3 g/kg EU Utsläppsdirektiv för lösningsmedel (Council Directive 1999/13/EC)
Burkstorlek	375 ml, 750 ml, 2.5 L

Notera: En del kulörer finns endast i vissa förpackningsstorlekar. Rådgör med International Färg.

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Dammtorr	6 timmar		3 timmar		2 timmar		1 timmar	

	Övermålning							
	Substratets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Övermålad med								
Toplac	24 timmar	4 dagar	16 timmar	3 dagar	8 timmar	2 dagar	6 timmar	1 dag

BRUKSANVISNING

Förbehandling	<p>TIDIGARE MÅLAD YTA:</p> <p>I Bra Skick: Tvätta med lämpligt avfettningsmedel, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 280-320 papper.</p> <p>I Dåligt Skick: Avlägsna all tidigare färg och grundmåla ytan.</p> <p>GRUNDMÅLNING: Instruktion för förbehandling av ytan beskrivs i databladet för grundfärgen.</p> <p>BART TRÄ: Slipa med 80-180-papper. Torka bort slipdamm. Om man använder lösningsmedel är det viktigt att det får avdunsta helt innan första skiktet med lack direkt på bart trä. Grunda med Yacht Primer eller Clear Wood Sealer Fast Dry.</p> <p>STÅL: Avfetta med lösningsmedel eller SUPER CLEANER. Sandblästra till Sa 2½ - till nära vit metall. Om blästring inte är möjligt, slipa med 24-36 korn till en ren, ljus metall med en profil på 50-75 µm. Använd vinkelslip på mindre ytor. Rengör noga och låt torka. Grunda med Yacht Primer.</p> <p>ALUMINIUM: Avfetta med förtunning eller Super Cleaner. Slipa noga med 60-120 papper (kompatibelt med aluminium). Rengör noga och låt torka. Grunda med Yacht Primer så snart som möjligt (inom 8 h).</p> <p>GELCOAT: Avfetta med lösningsmedel eller SUPER CLEANER. Slipa noga med 180-220 papper. Rengör noga och låt torka. Grundmåla med Pre-Kote direkt på gelcoat.</p> <p>GAMMAL/ÅLDRAD GELCOAT: Gammal åldrad gelcoat är ofta porös och risken för lösningsmedelsinneslutning är större än på en ny gelcoat. Instängda lösningsmedel kan ge blåsor i lackfilmen. För att minimera risken för blåsor i lackfilmen rekommenderar vi att man applicerar 3 skikt med Gelshield 200 för att försegla gelcoaten. Gelshield 200 måste övermålas med Perfection Grundfärg innan man påför lackfärgen.</p> <p>ALLA MATERIAL: Använd Pre-Kote grundfärg. Vid sprutning med Toplac bör Pre-Kote torka i minst 14 dagar innan övermålning. Om detta inte är möjligt kan även Perfection Grundfärg användas som grundfärg.</p>
Metod	Slipa grundfärgen jämn med 320-400 papper, vått eller torrt. Avlägsna damm med trasa. Påför 1-3 skikt.
Tips	Blanda Rör om väl före användning.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2015.

	<p>Förtunning Förtunning Nr 1 (Pensel/Rulle), Förtunning 910 (SPRUTAPPLICERING - YRKESMÄSSIG HANTERING ENDAST.).</p> <p>Förtunna Under varma eller blåsiga förhållanden kan upp till 10% förtunning tillsättas för att underlätta målningen.</p> <p>Rengöringsmedel Förtunning Nr 1.</p> <p>Ventilation och fuktkontroll Måla under torra och väl ventilerade förhållanden. Undvik att lacka sent på kvällen eftersom kondens och dagg kan spolera glansen över natten.</p> <p>Konventionell Sprutning Förtunna 10-25% med Förtunning 910 (endast för yrkesmässigt bruk) till en viskositet på 16-20 sekunder (DIN4). Tryck: 3-4 bar. Munstycke: 1.1-1.4 mm. OBS: Pre-Kote grundfärg MÅSTE torka i minst 14 dagar innan applicering utav Toplac.</p> <p>SPRUTAPPLICERING - YRKESMÄSSIG HANTERING ENDAST.</p> <p>Annat För ljusa kulörer blandas det första skiktet utav lack 50:50 med grundfärgen för att få bättre täck och mer djup i kulören. För bästa resultat vid målning med rulle eftersom kondens och dagg kan göra ytan matt innan den härdat.</p>
Viktig information	<p>Toplac kan missfärgas i temperaturer över 80°C. Ej lämplig på ytor som konstant ligger under vatten. Används inte under 5°C.</p> <p>Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.</p> <p>Produktens temperatur ska vara min. 15°C och max. 35°C.</p> <p>Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.</p> <p>Undvik att lacka sent på eftermiddagen eftersom kondens och dagg kan göra ytan matt innan den härdat.</p>
Kompatibilitet/Substrat	För användning på lämplig och korrekt förbehandlad grundfärg eller målningssystem.
Antal skikt	Applicera 2-3 skikt. Endast en kapp kan krävas för bättrings / reparation.
Täckförmåga	(Teoretisk) - 13.33 m ² /L (Praktisk) - 12.0 m ² /L med pensel, 8 m ² /lt med spruta
Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt	38 mikron torrt
Rekommenderad skiktjocklek - vått per skikt	75 mikron vått
Applicerings metoder	Konventionell Sprutning, Pensel, Rulle

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	<p>ALLMÄNN INFORMATION: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus.</p> <p>TRANSPORTINFORMATION: Toplac bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.</p>
Säkerhet	<p>ALLMÄNNT: Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.</p> <p>DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Toplac kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..</p>
VIKTIG INFORMATION	<p><i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i></p>